

二次電池用マグネシウム合金

Mg Alloy Secondary Battery

マグネシウム二次電池の特徴 Advantages of Mg Alloy Secondary Battery


- ・二価カチオンのため高容量 High Capacity
- ・資源が豊富 Plentiful
- ・高い安全性（デンドライト抑制） Safety
- ・製品として低コスト（セパレータ、ケース） Low Cost

金属 Material	原子量 Atomic Weight	クラーク数 Clark No.	比重 Specific Gravity	融点 Melting Point °C	標準電極電位 V vs NHE	電気容量 MAhcm ⁻³
Li	6.94	0.006	0.53	186	-3.045	2066
Mg	24.32	1.93	1.74	650	-2.363	3833

資源豊富
安全
高エネルギー密度

従来合金の課題 電流密度が低い（急速充電には不向き）

➡ 合金開発と新製造技術で課題を解決



日本金属のマグネシウム合金コイル


Magnesium Alloy Strips

取り扱い合金の化学組成と特徴 Chemical Composition and Features.


合金/Alloy	化学成分/Chemical Composition				特徴/Features					
	Al	Li	Zn	Mn	強度 Strength	耐食性 Corrosion Resistance	冷間成形性 Cold Formability	軽さ Levity	一次電池用 For Primary Battery	二次電池用 For Secondary Battery
AZ31B	2.5-3.5	-	0.6-1.4	0.2-1.0	◎	○	△	○	○	-
AM60	5.5-6.5	-	≤0.2	0.13-0.60	◎	◎	△	○	△	-
LZ91	-	8.5-9.5	0.50-1.50	-	△	△	◎	◎	○	-
二次電池専用合金 Dedicated Alloy for Secondary Battery	独自成分/Original Composition				-	-	-	○	○	◎

代表的な機械的特性 Mechanical Property.

		機械的特性 Mechanical Property		
		合金 Alloy	耐力 (MPa) YS	抗張力 (MPa) UTS
マグネシウム	AZ31B 日本金属	245	295	21
	AM60 日本金属	291	331	19
	LZ91 日本金属	100	144	32
ダイカスト マグネシウム	AZ91D Die-Cast	130	230	3
アルミニウム	A5052 H34	215	260	10



実用軽量構造材の強度—延性バランス




熱間伸びの比較 (AZ31B)

優れた機械的特性を持つ日本金属の
マグネシウム展伸材は様々な製品に採用されています。

優れた温間成形性

深絞り例
型数:1 工程数:1



マグネシウム合金箔コイル

板厚:0.045mm



スピーカー振動板

優れた振動吸収性

数多くの車載・ハイエンド
スピーカーに採用されてい
ます。

ZA系新マグネシウム合金圧延材

高い室温成形性と熱伝導率、制振性を兼備した新合金

高制振性

制振合金並み
減衰能

ZA系 新合金

放熱性

高熱伝導率：
131W/mK

良加工性

室温エリクセン値：8.6mm
150℃でアルミ並みの加工性

最適な合金設計で マグネシウム合金の弱点を克服



モバイルIT機器

PC・スマートフォン
VRヘッドセット等

OLED部品・筐体・シャーシ
軽量化・高熱伝導



自動車部品

ECU・ヘッドライト部品
各種センサー等

筐体・ブラケット
軽量化・高熱伝導・振動吸収



AV機器・スポーツ用品



スピーカー・イヤホン・ヘッドホン
スノーボード等

振動板・筐体・シャーシ
振動吸収・高剛性

ZA系新マグネシウム合金圧延材

高い室温成形性と熱伝導率、制振性を兼備した新合金

優れた室温成形性



ZA系新マグネシウム合金圧延材の室温エリクセン値

ZA系新マグネシウム合金圧延材の室温深絞り成形性

アルミ合金と同等の高熱伝導率

ZA系新マグネシウム合金圧延材の熱伝導率

	密度 g/cm ³	熱伝導率 W/mK
ADC12アルミダイカスト	2.65	90
AZ91Dマグネシウムダイカスト	1.83	45
AZ31Bマグネシウム合金	1.78	87
ZA系新マグネシウム合金	1.76	131

自動車用アルミ合金と同等の強度

ZA系新マグネシウム合金圧延材の機械的特性

	長さ方向	幅方向
引張強度 (MPa)	260	235
0.2%耐力 (MPa)	205	130
破断伸び (%)	20	30


150°Cでアルミ合金並みの
プレス成形性を実現



〒108-0014 東京都港区芝5丁目30番7号
TEL.03-5765-8110(代表)
03-5765-8122(営業開発部)
Mail:magune@nipponkinzoku.co.jp

制振合金並みの高い減衰能

制振性高い



ZA系新マグネシウム合金圧延材の内部損失